

NATURAL

NATURKORK FÜR WEIN



KORKEN-ABSCHRÄGUNG	No
KORKENZEICHNUNG	Tinte oder thermische Induktion
OBERFLÄECHEN-BEHANDLUNG	Paraffin und Silikon

ABMESSUNGEN	MESSEINHEIT	BASIS/DURCHSCHNITT	TOLERANZ	N.C.A.
GEWICHT (Höhe 44 mm)	g	3.5	±1.0	0.4
GEWICHT (Höhe 49 mm)	g	4.0	±1.0	0.4
DURCHMESSER	mm	Nominalwert	±0.4	0.4
HOEHE	mm	Nominalwert	±0.5	0.4
DRUCKKRAFT	kg	30	±3	2.5
EINFUEHRUNGSKRAFT	kg	30	±3	2.5
RUECKSTELLUNG 5'	%	93	Minimum	2.5
TCA	ng/l	2	Maximum	0.1
OEFFNUNGSDREHMOMENT	kg	30	±10	4.0
FEUCHTIGKEIT	%	6.5	±1.5	0.4
KORKSTAUB (PRO KORKEN)	g/Korken	0.001	Maximum	0.4
MIKROBIOLOGIE-BAKTERIEN	UFC/Korken	30	Maximum	0.1
MIKROBIOLOGIE-SCHIMMEL	UFC/Korken	10	Maximum	0.1
PEROXID-REST	mg/Korken	0.2	Maximum	0.065
WASSERDICHT	mm	3	Maximum	1.0

